



RA.RU.21ПУ58
от 28.05.2015

РОССТАНДАРТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Тульской, Орловской, Рязанской,
Калужской, Смоленской и Брянской областях»
(ФБУ «Приокский ЦСМ»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Начальник испытательного центра

300028, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 91,

Тел. (4872) 74-44-44 доб. 2210

E-mail: csmlab@tulacsm.ru http://71.csmrst.ru



Т.М. Голуб

10.07.2025

Нефтехимическая лаборатория, 300028, Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 91
rashodneft@tulacsm.ru, (4872) 74-44-44 доб. 8030

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ **928/9-5нп** от **10.07.2025**

Наименование заказчика	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МОДУС-Н" (ИНН 5013029165)
Юридический адрес заказчика	127055, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, ул Бутырский Вал, дом 50, помещение 4/1, квартал 696
Фактический адрес заказчика	г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Пушкина, дом 26в
Основание (договор, заявка и др.)	Заявка № 928-929 от 07.07.2025
Место отбора пробы	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧ- НО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МОДУС-Н" Информация не предоставлена
Дата отбора / дата доставки проб	01.07.2025 / 07.07.2025 время доставки 11:06
Отбор проб проведен	Представитель заказчика
План и метод отбора проб	Образец отобран заказчиком
Дата начала / завершения анализа	07.07.2025 11:06 / 09.07.2025 14:15
Дополнительные сведения	Образец не опломбирован

Результаты лабораторных исследований:

Шифр пробы	Название (описание) пробы, тип объекта исследования			Вид пробы	
928.25.нп	Масло для дверных доводчиков VIZIT- DC 305 S ARCTIC COMPACT DOUBLE POWER			разовая точечная	
Наименование определяемого показателя		Единица измерения	Результат испытаний	Нормы по НД	НД на метод испытаний
Индекс вязкости		-	362	-	ГОСТ 25371-2018
Кинематическая вязкость при 40 °С		мм²/с	23,88	-	ГОСТ 33-2016
Кинематическая вязкость при 100 °С		мм²/с	8,29	-	ГОСТ 33-2016
Температура застывания		°С	минус 61	-	ГОСТ 20287-2023 метод Б

Информация, необходимая для интерпретации результатов испытаний (неопределенность испытаний) рассчитана, в протокол испытаний не внесена по требованию заказчика

Оборудование, использованное для проведения испытаний

№ пп	Наименование средства измерения	Заводской номер	Дата поверки	Номер свидетельства
1	Секундомер механический СОПпр-2а-3-000	1913	28.11.2024	С-ВЮ/28-11-2024/ 390729447
2	Секундомер электронный Интеграл С-01	412201	21.01.2025	С-ВЮ/21-01-2025/ 403587201



> Протокол № 928/9-5нп от 10.07.2025 (продолжение)

№ пп	Наименование средства измерения	Заводской номер	Дата поверки	Номер свидетельства
№ пп	Наименование средства измерения	Заводской номер	Дата поверки	Номер свидетельства
3	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов ТН-8М	374	27.11.2023	С-ВЮ/27-11-2023/ 297208579
4	Вискозиметр капиллярный стеклянный ВНЖ	3218	23.12.2022	С-ВЮ/23-12-2022/ 214360237
5	Вискозиметр капиллярный стеклянный ВНЖ серии Labtex	1795	23.08.2022	С-ТТ/23-08-2022/1 80393436
6	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов ТН-8М	513	06.05.2025	С-ВЮ/06-05-2025/ 432497245
7	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов ТН-8М	586	06.05.2025	С-ВЮ/06-05-2025/ 432497247
№ пп	Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Дата аттестации	Номер аттестата
1	Термостат жидкостный ВИС-Т-02	028015	10.03.2025	134/10-26-25
2	Аппарат (криостат) для определения низкотемпературных характеристик нефтепродуктов АТЗ-70-ПХП	7318	11.03.2025	137/10-26-25

Ответственный за оформление протокола: Овчинникова А.В.

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЦ ФБУ "Приокский ЦСМ"

конец протокола

